

- ✓ Könnyen szállítható, tárolható
- ✓ Továbbfejlesztett évtizedes kivitelezői tapasztalattal
- ✓ Télen is használható (dermesztő hidegben is)
- ✓ Egyszerű alkalmazási művelet, a legkorszerűbb termék
- ✓ Megbízható, tartós, ellenőrzött minőség



- ✓ Műköves munkáknál kitűnően bevált!
- ✓ Glettel betonnál targoncázható kopásállóságot ad!
- ✓ Csempe mögött szigetelővakolatként önállóan is jó!



VIP-REX GÉL®

VÍZTASZÍTÓ, KÉPLÉKENYÍTŐ, FAGYÁSGÁTLÓ ÉS KÁNIKULAI ADALÉK
Hidrofobizálás habarcsokba, betonokba és vasbetonokba

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:

- ✓ Úszómedencék, aknák, pincefalak negatív oldali szigetelését, ill. azok hibáit kiküszöböli. Az aknafal betonozásakor 8 liter/m³, adagolásakor önállóan is ellenáll a hidrosztatikai nyomásnak. (2,00 méter vízoszlop nyomásig 15 cm-es VB. Fal.)
- ✓ A makrokapillarisokat eltömve a felszívódó, áthaladó csurgalékvizet és mindennemű folyadékot távoltartja, ugyanakkor a mikrokapillarisokat nem tömíti. (A VIP-REX HAB® alkalmazása mellett a szellőzőképesség megmarad egyirányú páraforgalmat biztosítva!)
- ✓ Betonacél korróziót megakadályozza, a tömörítést fokozza.
- ✓ Repedezéstágasság összehúzó hatása van.
- ✓ A hidraulikus keverékek utókezelése, locsolása még kánikulában is felesleges! A levegőből köti le a vízmolekulákat a hőmérséklet függvényében.
- ✓ Meghosszabbítja a keverékek feldolgozhatósági idejét.
- ✓ Utólagos betonjavításnál kitűnően alkalmazható! (4-6 liter/m³)
- ✓ Cementpéppel túltelített keverékeknél kizárja a repedezési hajlamot.
- ✓ Pozitív oldali vízzáró vakolat készíthető a hordozófelület szilárdságától függően! (misungvakolat 2 X 1,5 cm-ben)
- ✓ Mészpótlóként használható tapadáselősegítő és plasztifikáló hatása révén. (2-4 liter/m³)
- ✓ Kőporozásnál víztaszítóvá teszi a köport, de 250-300 kg/m³ fehér vagy szürkecementet kell adagolni. (Foltosodást kiküszöböl!) vagy használják a VIP-REX MÉSZKENCÉT!
- ✓ Felfagyott járdák 2-5 mm-es utógleteléséhez kiválóan alkalmas, jó tapadóképességű és kopásálló felületet ad, jól színezhető!
- ✓ VIP-REX HAB®-bal készített légpórusképző-, szellőző vakolathoz is használható, így a VIP-REX GÉL® anyagában víztaszítóvá teszi a megszilárdult keveréket.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS CEMENTVAKOLATNÁL:

- a. 1 m³ 0-4 mm-es vagy 0-1 mm-es homokos-kavics ill. homok
- b. Cement: Kspc 350 vagy S 54-es 400-600 kg-ig (cementpéppel telítve vagy túltelítve)
- c. VIP-REX GÉL® 4-8 liter/m³ (a cement mennyiségével arányosan)
- d. Ha szükséges VIP-REX HAB® 2,5 liter/m³.
- e. Keverővíz 80-120 liter/m³ között.

FALSZÁRÍTÓ-, EGYBEN VÍZTASZÍTÓ ALAPVAKOLAT:

(50 liter habarcs előállítás))

Vagy alkalmazza a VIP-REX UNI®-t, vagy az alábbiak szerint járjon el:

1. Keverővíz 8-12 liter között.
2. VIP-REX GÉL® 2-3 deciliter, de max. 4 deciliter. (Adalékolása a homokos kavics minőségétől és a cement mennyiségétől arányosan függ.)
3. VIP-REX HAB® légpórusképző adalék, közvetlenül a gépbe öntve, 1 deciliter.
4. Cement (homok minőségétől függően) 15-25 kg.
5. Homokos-kavics 0-4 mm ideális szemmegoszlású, agyagiszapmentes, osztályozott, mosott, legalább 5-8 frakcióból álló, 50 liter.

FONTOS TUDNIVALÓK:

- ✓ VIP-REX GÉL®-lel készített keverékeket utókezelni nem kell! (max. fóliatakarás)
- ✓ Újabb vakolat vagy simítóréteg 4-8 órán belül lehetséges, míg az alap nedves, később teljes száradás után csak cementtejes gúzolásal lehetséges.
- ✓ A VIP-REX GÉL® túladagolása káros, lefolyhat a falról, vagy repedezés ismét fel-lephet.
- ✓ A megszilárdult vakolat ill., beton felületi jelleggel 1% vizet vesz fel, így festhető bármilyen festékkel.
- ✓ VIP-REX GÉL® és mész együttes alkalmazása felesleges, de nem tiltott. (mindkettőnek folyósító hatása van túl kövér habarcs lesz belőle!)
- ✓ A felvakolt ill., betonozott keverék vegyi kötési folyamata +5 °C és +30 °C kívüli tartományban lelassul ill. megáll, ezért nem fagy szét és nem ég meg. A 28 napos kötési időszak viszont kitolódik a nyugalmi időekkel.
- ✓ A hőmérsékletingadozás a 28 napos ciklusban elérheti a 80-200-at is a végszilárdság károsodása nélkül.
- ✓ A VIP-REX GÉL® nem kötőhőn alapszik, így fél cm vakolat sem fagy le -7-10 °C között.
- ✓ A VIP-REX GÉL® önállóan, kötőanyag nélkül nem használható!

AZ ÖN SZAKTANÁCSADÓJA:

TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY: "D"
 TÁROLÁS, SZÁLLÍTÁS:
 +5 °C és +30 °C között
 SZAVATOSSÁG: 2 év
 ANYAGSZÜKSÉGLET: 4-8 liter / m³
 VESZÉLYESSÉGI BESOROLÁS: R-36
 SZEMIZGATÓ HATÁSÚ

ÉMI eng. sz.: A-414/2002.
 GYÁRTÓ és KIZÁRÓLAGOS
 FORGALMAZÓ: VIP-REX KFT.
 5310 Kisújszállás, Kálvin u. 2.
 Tel.: 06-20/ 9-420-643
 Tel./fax: 59/ 321-436
 e-mail: viprex@internet.hu
 internet: www.viprex.hu
 Kiszerezés: 1 literes flakon

