

webertec brick

Dísztéгла-falazó és -fugázóhabarcs



- ✓ dísztéglához, klinkertéglához, kőburkolathoz
- ✓ falazásra és fugázásra egyaránt
- ✓ gyors és könnyű feldolgozhatóság
- ✓ folt-, és repedésmentesen szárad
- ✓ víztaszító hatású
- ✓ időjárásálló, fagyálló
- ✓ 15 féle színben



Felhasználásra kész cementkötésű szárazhabarcs dísztéglák, klinkertéglák falazásához és fugázásához, továbbá dísztéglaburkolatok, klinkerlapkák és ragasztott kőburkolatok fugázásához kültérben és beltérben, függőleges felületekre.

15 színben elérhető.

Anyagigény	falazáshoz: kb. 45-55 kg/m ²
	fugázáshoz: kb. 3,5-7 kg/m ²
Kiadósság	falazásnál: kb. 0,45-0,55 m ² /25 kg zsák
	fugázásnál: kb. 3,6-7,2 m ² /25 kg zsák
Keverővíz-szükséglet	falazáshoz: 0,22 liter víz 1 kg szárazanyaghoz (kb. 5,5 liter/zsák)
	fugázáshoz: 0,13 liter víz 1 kg szárazanyaghoz (kb. 3,25 liter/zsák)

FELDOLGOZÁS

Falazás: A szárazanyagot kilogrammonként kb. 0,22 liter tiszta vízzel csomómentes, homogén masszává keverjük össze. A keverést célszerű betonkeverővel vagy fűrőgépbe erősített keverőszárral végezni, de kisebb mennyiségben kézzel is megkeverhető. Az anyagot kb. 5 perces pihentetés után ismét keverjük át. A bekevert anyagot a hőmérsékleti viszonyoktól függően 1-3 órán belül használjuk fel. A falazást az általános falazási szabályok betartásával, hagyományos kőművesszerszámok segítségével végezzük. Falazáskor célszerű a függőleges fugákat telítettségig kitölteni, majd az anyag meghúzása után (félképlékeny állapotban) fugázóvassal, vagy más megfelelő szerszámmal kihúzni, simítani, illetve a megfelelő fugaképet kialakítani. Abban az esetben, ha falazáskor nem alakítjuk ki a végleges fugaképet, úgy a felesleges habarcsot el kell távolítani, és a fugázásnál leírtak szerint kell eljárni.

Fugázás: A szárazanyagot kilogrammonként kb. 0,13 liter tiszta vízzel csomómentes, homogén masszává keverjük össze (a vízigény a feldolgozás módjától is függ). Az anyagot fugázóvas és -lapát segítségével erősen bedolgozzuk, illetve kinyomópisztoly segítségével a fugahézagokba juttatjuk. Az anyag meghúzása után a kívánt struktúrát és fugaképet ecsettel, kefével vagy a megfelelő szerszámmal alakítsuk ki. Az esetleg beszenyeződött felületet könnyen megtisztíthatjuk kefe vagy seprű segítségével. Egyéb esetekben a felületet a habarcs félszáraz állapotában tisztítsuk a körülményektől függően gyökérkefével, spaklival, illetve ronggyal. Porózus burkolólapok és téglák esetén a foltosodás elkerülése érdekében ajánlott próbafugázást végezni.

Figyelem! Fugázáskor az anyagot célszerűen földnedves állapotban dolgozzuk be. Az esetlegesen így beszenyeződött felületet könnyen megtisztíthatjuk kefe vagy seprű segítségével. Egyéb esetekben a felületet a habarcs félszáraz állapotában tisztítsuk a körülményektől függően gyökérkefével, spaklival ill. ronggyal. Kinyomópisztollyal történő fugázáskor az anyag hígabb, zsírosabb állagúra keverjük. Porózus burkolólapok és téglák esetén, a foltosodás elkerülése végett ajánlott próbafugázást végezni!

Oldalunkon további hasznos termékinformációt érhet el, valamint letöltheti a termék teljesítményjelentését és biztonsági adatlapját is | www.hu.weber



1
Fugák kitöltése fugázó habarccsal.



2
Fugakép kialakítása a megfelelő szerszámmal.



3
A felület megtisztítása.